2004 FILLER SPRAY

PRIMÁRIO ISOLANTE DE ENCHIMENTO
MONOCOMPONENTE



Descrição e aplicações

Primário monocomponente de tipo tradicional, permite um isolamento completo dos estuques de poliéster e das tintas antigas e constitui uma excelente base para a posterior pintura final.
Caracteriza-se por um excelente rendimento, rapidez de endurecimento e excelente capacidade de lixagem.
É indicado para pequenas reparações, quando não é necessário utilizar o forno.

Preparação do suporte

As superfícies a tratar devem estar secas, limpas, sem pó e ligeiramente rugosas por lixagem.

Aplicação

Método de aplicação:
- Pulverize a uma distância de 20 a 25 cm da superfície.

Preparação do produto:
Agite bem o recipiente durante 3 minutos antes de utilizar.

Espessuras aconselhadas:
60-70 µm seco, aplicando 2 ou 3 demãos com 3-5 minutos de intervalo entre elas.

Lixável:
Após 2 horas a 20°C.

Repintura:
Após 3-4 horas.
Recomenda-se lixar ligeiramente a camada isolante antes da aplicação da tinta de acabamento.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 12 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it

Características Técnicas

Cor	Cinza - Cinza Escuro
Natureza do ligante	Nitrossintético Modificado
Rendimento prático indicativo *	0,2-0,4 m² com lata de spray, dependendo da espessura aplicada.
Ar seco Com uma espessura de 60-70 µm	10 minutos, sem pó
	40 minutos, até
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV máximo 840 g/l Produto COV < 840 g/l
*O rendimento é calculado segundo a espessura recomendada em superfícies planas e regulares.	
Os dados são registados à temperatura de 20°C e U.R. de 65%.	

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consulte sempre a ficha de segurança dos produtos indicados.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.tecnica@impa.it.

2004 - FILLER SPRAY - 06/2026

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it