

1205 IMPACAR RUOTE

ESMALTE NITROSSINTÉTICO DE ALUMÍNIO



Ver observações



Pistola Airless

Vantagens

- Secagem extremamente rápida
- Elevada cobertura

Descrição e aplicações

IMPACAR RUOTE é um esmalte de nitrocelulose de alta qualidade, com secagem extremamente rápida e excelente cobertura, especialmente indicado para a pintura de jantes de veículos.

Preparação do suporte

SUPERFÍCIES FERROSAS:

- Remova qualquer vestígio de ferrugem, calamina, gordura e humidade através de jateamento de areia com grau SA2.5 ou realize uma limpeza mecânica minuciosa seguida de desengorduramento com solvente.
- Aplique uma primeira demão de FONDO R.E., código 1827, ou do primário lixável STAR PRIME HT, código 1543, ou EQUALIX HS, código 1513, ou do primário SPEEDPRIMER, código 1589.

ALUMÍNIO E LIGAS LEVES:

- Recomenda-se a utilização do primário EPOKAR código 1385 ou do spray UNIPRIMER código 2001.

Se houver tintas antigas, faça um teste de aderência.

Aplicação

Método de aplicação:

aerógrafo de ar misto: utilize um bico com Ø de 1,4-1,7 mm e uma pressão de 1,5÷2,5 bar

Preparação do produto:

Misture até a cor e a consistência ficarem uniformes.

Dilua com o 1616 DILUENTE PER NITRO ANTINEBBIA a uma velocidade de 40-50%.

Aplique várias camadas sucessivas até obter a espessura desejada. Dada a rapidez de secagem, isso é possível em intervalos de tempo muito curtos.

Espessuras aconselhadas:

20-30 µm seco. Evite aplicar camadas muito espessas numa única demão.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 12 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Características Técnicas

Cor	alumínio
Natureza do ligante	nitrocelulose-alquídica
Aspetto do filme seco	Brilho
Peso específico	0,99 kg/l ($\pm 0,02$)
Viscosidade de aplicação	20 - 25 segundos FORD Cup 4
Espessuras recomendadas	20-30 μ m seco
Rendimento prático indicativo *	7-8 m ² /l com duas demãos
Secagem ao ar (20°C - 65% HR)	5 minutos, sem poeira
	15 minutos, ao toque
	1 hora, profundo
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Categoria B/e BS: COV máximo 840 g/l COV produto < 840 g/l
*O rendimento é calculado segundo a espessura recomendada em superfícies planas e regulares.	
Os dados são medidos à temperatura de 20°C.	

Observações

- O produto contém micropartículas de polímeros sintéticos (SPM).
- **ISTRUZIONI PER EVITARE LA LIBERAZIONE DI MICROPARTICELLE DI POLIMERI SINTETICI NELL'AMBIENTE**
- **Em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/2055, siga os seguintes procedimentos para evitar a libertação para o ambiente.**
- Durante o uso e a aplicação, evite lançamentos acidentais do produto no solo, esgotos e ralos domésticos. Aplique o produto apenas nas partes a tratar.
- Conserve o eventual produto remanescente fechando hermeticamente a embalagem original. Elimine o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.
- Se quiser reutilizar as ferramentas com as quais aplica o produto, siga estes passos para as limpar de uma forma amiga do ambiente.
- A água, os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto NÃO DEVEM ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas utilizadas.
- Deixe as ferramentas de molho em água quente ou no solvente durante pelo menos duas horas e, em seguida, retire-as do recipiente.
- Deixe a água evaporar do balde e deixe as ferramentas secarem. Para os produtos à base de solvente, feche o recipiente. Não elimine o produto no ambiente nem o deite nos ralos domésticos.
- Entregue o recipiente com os resíduos de produto/água de lavagem/solvente ou diluente de lavagem no centro de recolha de resíduos, de acordo com a regulamentação nacional.
- Apenas para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.technica@impa.it.