

1736 FONDO FINITURA ACRILICO OPACO DTM

KÉTKOMPONENSŰ KORROZIÓGÁTLÓ MATT
AKRIL ALAPOZÓ FEDŐBEVONAT VAS- ÉS
ALUMÍNIUMFELÜLETRE, HORGANYZOTT LEMEZRE



Kétkomponensű



Figyelmeztetések
megtekintése



Permet

Leírás és használat

Akrilgyanta és izocianát-adalék alapú matt alapozó fedőbevonat.

Alkalmas általános építőipari munkákhoz, vas, horganyzott fémlemez, alumínium, PVC és üvegszálak anyagokhoz, amikor jó korróziógátló hatásra van szükség, magas esztétikai fedéssel, valamint kiváló kültéri ellenállóképességgel.

Az ADVANCE HT színkeverő rendszerrel színezhető.

Felületelőkészítés

VASFELÜLET

- Gondosan el kell távolítani mindenféle rozsdát, gálmát, zsírt és nedvességnymot SA2,5 fokozatú homokszórással, vagy gondos mechanikai tisztítással, majd oldószeres zsírtalanítást kell végezni.

HORGANYZOTT LEMEZ:

- Idegen salaktól és az oxidálódástól gondosan meg kell tisztítani, majd szerves oldószerrel tökéletesen zsírtalanítani kell.

ALUMÍNIUM:

- Krómozás ill. foszforkrómozás. Vagy könnyű csiszolást követő szerves oldószerrel történő zsírtalanítás.

PVC:

- a 1618 DILUENTE ANTISILICONE termékkel megtisztítani és zsírtalanítani, majd a 1611 DILUENTE EXTRA termékkel átítatott ruhával lemosni. Megvárni, hogy a felület bemattuljon, majd felvinni a FONDO FINITURA ACRILICO OPACO DTM terméket.

ÜVEGGYANTA:

- Könnyedén lecsiszolni, majd letisztítani és zsírtalanítani a 1618 DILUENTEANTISILICONE termékkel. Megvárni, hogy a felület kiszáradjon, majd felvinni a FONDO FINITURA ACRILICO OPACO DTM terméket.

ÜVEG:

- A felületet megfelelő termékkel tökéletesen le kell tisztítani, száraz és vegyszermaradványok mentes legyen.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- Hagyományos festékszóró: használjon Ø 1,4-1,6 mm-es fúvókát és 2,0-3,0 bar nyomást.
- airmix: hígítás 7,5 %, szórófej Ø 0,009", a termék kimeneti nyomása 130 – 140 bar, a segédlevegő nyomása 3,5 – 4,0 bar

A termék elkészítése:

A terméket gondosan addig kell keverni amíg egységes állagot és színt kap. Majd az alábbi arányban bekeverni:

	súlyban
TERMÉK 1736 FONDO FINITURA ACRILICO OPACO DTM	100
EDZŐ 1873 INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE vagy 1882 INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE RAPIDO	15
HÍGÍTÓ 1653 DILUENTE PER ACRILICI vagy 1611 DILUENTE EXTRA PU vagy 1624 DILUENTE LENTO UNIVERSALE IND	10-15

Termékelőkészítés üvegfelületekhez	súlyban
TERMÉK 1736 FONDO FINITURA ACRILICO OPACO DTM	100
EDZŐ 1873 INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE vagy 1882 INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE RAPIDO	15
ÜVEGTAPADÁSI ADALÉKANYAG 1901 ADDITIVO AGGRAPPANTE PER VETRO	10
HÍGÍTÓ 1653 DILUENTE PER ACRILICI vagy 1611 DILUENTE EXTRA PU vagy 1624 DILUENTE LENTO UNIVERSALE IND	0-5

Javasolt rétegvastagság:

A terméket két rétegben kell felvinni, a két réteg között 10 perces időközzel.

- ALUMÍNIUM, GALVANIZÁLT LEMEZ, ÜVEG és PVC esetén alkalmazzon kb. 120-150 µm nedves réteget, hogy a száraz rétegvastagság kb. 50-60 µm legyen.
- VASFLÜLETRE kb. 200 µm-es nedves vastagságot kell felvinni, hogy kb. 100-120 µm-es száraz vastagságot kapjunk.

Tárolási stabilitás

A termék 12 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	színválaszték szerint
Terméktípus	kétkomponensű
Fazékidő	90 perc. Magasabb hőmérsékleten a fazékidő jelentősen csökken.
Fajsúly *	1,32-1,39 kg/l
Csillogás	20-30 gloss (Gardner 60°)
Viszkozitás *	3000-5000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
Felhordási mennyiség * (kb. 50 µm-es száraz vastagságra vonatkozóan)	6-7 m²/kg két rétegben
Száradási idő levegőn (20°C - 65% RH)	10 perc, porszáraz
	2-3 óra, nyommentes
	24 óra, teljes kikeményedés
Szárítás sütőben (60°C)	5-10 perc, zsugorodás
	60 perc, teljes kikeményedés
AFNOR NF T 36-005 besorolás	I. család - 7b1 kategória
* A szintől függően változik.	
20°C-on mért adatok.	

Figyelmeztetések

- **A termék szintetikus polimer mikrorészecskéket (SPM) tartalmaz.**
- **UTASÍTÁSOK A SZINETIKUS POLIMER MIKRORÉSZECSKÉK KÖRNYEZETBE JUTÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE**
- **A 2023/2055 (EU) rendelet értelmében az alábbi eljárásokat kövesse a környezetbe jutásuk elkerülése érdekében.**
- Használat és alkalmazás alatt kerülje a termék véletlen kiömlését a talajra, csatornába és háztartási lefolyókba. A terméket kizárólag a kezelendő részekre vigye fel.
- Az esetleg megmaradt terméket légmentesen zárja le az eredeti csomagolásban. A terméket/tartályt az országban hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha szeretné ismét használni azokat az eszközöket, amelyekkel a terméket felviszi, a környezetbarát tisztításhoz ezeket a lépéseket kövesse.
- Az eszközök tisztításához használt vizet, oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket NEM SZABAD a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni.
- Távolítson annyit terméket, amennyit csak lehet a használt eszközökről.
- Áztassa az eszközöket meleg vízben vagy oldószerben legalább pár órán át, majd vegye ki őket a tárolóból.
- Engedje a vizet elpárologni a vödörből és hagyja megszáradni az eszközöket. Az oldószeres termékek esetén, zárja le a tárolót. Ne juttassa a terméket a környezetbe, és ne öntse a háztartási lefolyókba.
- Adja át a termékmaradékot/mosóvizet/oldószert vagy hígítót tartalmazó tárolóedényt a hulladékgyűjtő központnak, az országos szabályozásnak megfelelően.
- Kizárólag ipari felhasználásra.
- Kizárólag a 2004/42/EK irányelv által nem korlátozott felhasználásra
- Mindig olvassa el a feltüntetett termékek biztonsági adatlapját.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon kapható nyersanyagok változékonysága, továbbá a termék színezése miatt a feltüntetett értékek, a szín és az elért esztétikai hatások kis mértékben eltérhetnek. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.