


1859 FONDO F.D.

CINKFOSZFÁTOS KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ



Előnyök:

→ Gyors száradás

Leírás és használat

Oleofenolikus gyanta és cinkfoszfát alapú korróziógátló alapozó. Vasra felhordható, és bármilyen fedőbevonattal átfesthető. Ipari felhasználásra, fémszerkezetekre, mezőgazdasági gépekre, szerszámgépekre, valamint a hajóiparban is alkalmazható.

Felületelőkészítés

VASFELÜLET

- Gondosan el kell távolítani mindenféle rozsdá-, gálma-, zsír és nedvességnymot SA2,5 fokozatú homokszórással, vagy gondos mechanikai tisztítással, majd oldószeres zsírtalanítást kell végezni.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,4-1,7 mm átmérőjű fúvókával és 3-4 bar nyomás mellett
- air less

A termék elkészítése:

A terméket gondosan addig kell keverni amíg egységes állagot és színt kap.
Hígítsa 1616 DILUENTE PER NITRO ANTINEBBIA max 10%.

Javasolt rétegvastagság:

70-80 µm szárazon, 5-10 percet várva a két réteg között.

Átfesthető

4 óra múlva.

Tárolási stabilitás

A termék 12 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	Grey 004 szürke
Száraz filmréteg megjelenése	áttetsző
Viszkozitás	3000-5000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
Felhordási mennyiség *	4,0-4,5 m ² /kg két rétegben (hozzávetőlegesen)
Levegőn történő száradás	20 perc, pormentes
	1-2 óra, nyommentes
	24 óra, teljes kikeményedés
A VOC -tartalom EU határértéke (2004/42/EK irányelv)	Kategória A/i, OB: maximum VOC 500 g/l Termék VOC < 500 g/l
* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.	
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.	

Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.