

1205 IMPACAR RUOTE

NITROSZINTÉTIKUS ALUMÍNIUM LAKK



Figyelmeztetések
megtekintése



Permet

Előnyök:

- Rendkívül gyors száradás
- Magas fedőképesség

Leírás és használat

Az IMPACAR RUOTE egy nitrócellulóz alapanyagú, kiváló minőségű, rendkívül gyorsan száradó és magas fedőképességű lakk. Különösen alkalmas a gépjármű keréktárcsájának festésére.

Felületelőkészítés

VASFELÜLET

- Gondosan el kell távolítani mindenféle rozsdá-, gálma-, zsír és nedvességnymot SA2,5 fokozatú homokszórással, vagy gondos mechanikai tisztítással, majd oldószeres zsírtalanítást kell végezni.
- Vigye fel egy rétegben a 1827 cikksz. FONDO R.E. vagy a 1543 cikksz. STAR PRIME HT csiszolható alapozót, vagy a 1513 cikksz. EQUALIX HS-t, vagy a 1589 cikksz. SPEEDPRIMER alapozót.

ALUMÍNIUM ÉS KÖNNYŰÖTÖVÖZET:

- A 1385 cikksz. EPOKAR PRIMER használata javasolt, vagy a 2001 cikksz. UNIPRIMER SPRAY.

Régi festékréteg jelenlétében tapadási próbát kell végezni.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

levegőkeveréses dukkozópisztoly: 1,4 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvóka és 1,5÷2,5 bar nyomás

A termék elkészítése:

Gondosan el kell keverni amíg egységes állaga és színe lesz.

Hígítani 40÷50%-ban a 1616. cikksz. DILUENTE NITRO ANTINEBBIA-val.

A kívánt vastagság eléréséhez több rétegben kell felvinni. A száradási idő gyorsasága miatt ez nagyon rövid időközzel lehetséges.

Javasolt rétegvastagság:

20-30 µm szárazon. Kerülje a nagy vastagság egy rétegben történő felhordását.

Tárolási stabilitás

A termék 12 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	alumínium
Kötőanyag tulajdonság	alkid-nitrocellulóz
Száraz filmréteg megjelenése	fényes
Fajsúly	0,99 kg/l (± 0,02)
Alkalmazott viszkozitás	20 - 25 másodperc Coppa FORD 4
Javasolt rétegvastagság	20-30µm szárazon
Felhordási mennyiség *	7-8 m²/l (két rétegben)
Száradási idő levegőn 20°C-on - 65% RP	5 perc, porszár
	15 perc, fogásbiztos
	1 óra, teljes kiszáradás
A VOC -tartalom EU határértéke (2004/42/EK irányelv)	B/e kategória, OB: max. VOC 840 g/l alatt; VOC tartalom < 840 g/l
* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.	
20°C-on mért adatok.	

Figyelmeztetések

- **A termék szintetikus polimer mikrorészecskéket (SPM) tartalmaz.**
- **UTASÍTÁSOK A SZINTETIKUS POLIMER MIKORÉSZECSKÉK KÖRNYEZETBE JUTÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE**
- **A 2023/2055 (EU) rendelet értelmében az alábbi eljárásokat kövesse a környezetbe jutásuk elkerülése érdekében.**
- Használat és alkalmazás alatt kerülje a termék véletlen kiömlését a talajra, csatornába és háztartási lefolyókba. A terméket kizárólag a kezelendő részekre vigye fel.
- Az esetleg megmaradt terméket légmentesen zárja le az eredeti csomagolásban. A terméket/tartályt az országban hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha szeretné ismét használni azokat az eszközöket, amelyekkel a terméket felviszi, a környezetbarát tisztításhoz ezeket a lépéseket kövesse.
- Az eszközök tisztításához használt vizet, oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket NEM SZABAD a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni.
- Távolítsa el a terméket, amennyit csak lehet a használt eszközökről.
- Áztassa az eszközöket meleg vízben vagy oldószerben legalább pár órán át, majd vegye ki őket a tárolóból.
- Engedje a vizet elpárologni a vödörből és hagyja megszáradni az eszközöket. Az oldószeres termékek esetén, zárja le a tartályt. Ne juttassa a terméket a környezetbe, és ne öntse a háztartási lefolyókba.
- Adja át a termékmaradékot/mosóvizet/oldószert vagy hígítót tartalmazó tárolóedényt a hulladékgyűjtő központnak, az országos szabályozásnak megfelelően.
- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.