

## 1532 ANTIROMBO

PRODUIT PROTECTEUR A BASE DE BITUME



Au pistolet



Voir les recommandations

### Description et application

Revêtement protecteur à base de bitume oxydé et de charges lamellaires inertes.

Il peut être utilisé en carrosserie industrielle comme agent insonorisant à l'intérieur des passages de roues, des planchers de véhicules industriels, des carrosseries, des châssis métalliques, etc.

Il peut également être utilisé sur les réservoirs et les tuyaux à enterrer.

### Préparation du support

Les parties à traiter doivent être sèches, propres, sans poussière et rendues légèrement rugueuses par ponçage.

Le produit peut être appliqué directement sur la tôle nue ou apprêtée.

### Mise en œuvre

#### Méthode d'application:

- pistolet pour anti-gravillon, avec pression de 3-4 bar à la distance de 20 cm environ.

L'ondulation plus au moins marquée de la surface peut être obtenue en changeant la pression de l'air de pulvérisation.

Diluer avec DILUENTE NITRO ANTINEBBIA code 1616, dans le cas où l'on désire obtenir une surface très aplatie.

### Stabilité de stockage

Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 12 mois. Vérifiez la durée de vie du produit en vous référant au lot de production indiqué sur l'emballage. Le numéro de lot est composé de huit caractères numériques dont les quatre premiers chiffres identifient l'année et le mois de production. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## Caractéristiques techniques

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Couleur                                                           | noir                                                     |
| Nature du liant                                                   | bitumineux                                               |
| Aspect du film sec                                                | satiné, légèrement gaufré                                |
| Poids sec                                                         | 81% ( $\pm 1$ )                                          |
| Masse volumique                                                   | 1,51 kg/l ( $\pm 0,02$ )                                 |
| Viscosité                                                         | 40000-50000 mPa.s Brookfield rpm 10 s 6                  |
| Rendement pratique indicatif                                      | 3-4 m <sup>2</sup> /kg avec épaisseur de 200-300 $\mu$ m |
| Séchage à air (20 °C - 65 % HR)                                   | 1 heure. hors poussière                                  |
|                                                                   | 24 heures. en profondeur                                 |
| Recouvrable                                                       | non repeignable                                          |
| Valeur limite UE pour le contenu en COV<br>(Directive 2004/42/CE) | Cat. B/e, BS: COV max 840 g/l<br>COV produit < 840 g/l   |
| Les données sont mesurées à une température de 20 °C.             |                                                          |

## Recommandations

- **Le produit contient des microparticules de polymères synthétiques (SPM).**
  - **INSTRUCTIONS POUR PRÉVENIR LES REJETS DE MICROPARTICULES DE POLYMÈRES SYNTHÉTIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT**
  - **Conformément au règlement (UE) 2023/2055, veuillez respecter les procédures suivantes pour éviter tout rejet dans l'environnement.**
  - Pendant l'utilisation et l'application, évitez tout déversement accidentel du produit sur le sol, dans les égouts et dans les canalisations domestiques. Appliquez le produit exclusivement sur les parties à traiter.
  - Conservez les éventuels résidus de produit en refermant hermétiquement l'emballage d'origine. Éliminez le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.
  - Si vous souhaitez réutiliser les outils avec lesquels vous appliquez le produit, suivez ces étapes pour les nettoyer dans le respect de l'environnement.
  - L'eau, les solvants ou les diluants utilisés pour le lavage des outils et les éventuels résidus de produit NE DOIVENT PAS être rejetés dans l'environnement ou dans les canalisations domestiques.
  - Retirez autant de produit que possible des outils utilisés.
  - Laissez les outils tremper dans de l'eau chaude ou dans le solvant pendant au moins deux heures, puis retirez-les du récipient.
  - Laissez l'eau s'évaporer du seau et laissez sécher les outils. Pour les produits à base de solvant, fermez le récipient. Ne déversez pas le produit dans l'environnement et ne le jetez pas dans les canalisations domestiques.
  - Apportez le récipient contenant les résidus de produit/eau de lavage/solvant ou diluant de lavage à la déchetterie, conformément à la réglementation nationale.
  - Pour l'usage professionnel seulement.
  - Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
  - Il est conseillé de prélever complètement d'un même lot la quantité nécessaire pour l'exécution du travail.
  - Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières disponibles sur le marché, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.
- Une humidité ambiante élevée et des épaisseurs excessives peuvent retarder le durcissement du film appliqué.**

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE e-mail [assistenza.technica@impa.it](mailto:assistenza.technica@impa.it).