


0716 MATT FLATTING HYDRO

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ SELYEMFÉNYŰ SZÍNTOLEN LAKK



Ecset



Henger



Permet

Előnyök:

- Selyemfényű megjelenése
- víztaszító hatás
- magas fokú védelem

Leírás és használat

Kitűnő töltőanyag és kiváló időjárásállóság. Speciális akrilgyantákkal és sajátos adalékanyagokkal kifejlesztett, víztaszító hatást biztosító színtelen lakk.

FLATTING HYDRO alkalmas minden beltéri és kültéri fából készült tárgy kezelésére.

Felületelőkészítés

A kezelendő felület száraz, tiszta, olaj- és zsírintes legyen.

ÚJ FAFELÜLET:

Használjon P120-as csiszolópapírt, majd vigyen fel 1 réteg 0869 NATUR WOOD vízbázisú impregnálószeret. 4 óra elteltével fejezze be a bevonatot 2 réteg 0716 MATT FLATTING HYDRO festékkel, 6-8 óra időközzel.

FESTETT FAFELÜLET:

Csiszolja simára a felületet, leválló részek ne maradjanak rajta, majd távolítsa el a port, és vigye fel a 0716 MATT FLATTING HYDRO bevonatot.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- ecset
- henger
- festékszóró pisztoly: Ø 1,3-1,5 mm-es fúvókát és 3-4 bar nyomást használjon.

A termék elkészítése:

Gondosan el kell keverni amíg egységes állaga és színe lesz.

Hígítás:

Használatra kész. Szükség esetén az alkalmazási módtól függően 5% vízzel hígítsa.

Tárolási stabilitás

NEM FAGYÁLLÓ A terméket +5 és 35°C között kell tárolni.

A termék 18 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	tejszerűen átlátszó
Kötőanyag tulajdonság	akril disperzió
Száraz filmréteg megjelenése	selyemfényű - 20-30 gloss (Gardner 60°)
Fajsúly	1,02 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás	2000 ÷ 4000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
Tájékoztató jellegű kiadósság	5-6 m²/l két rétegben
Száradási idő levegőn 20°C-on - 65% RP	2-3 óra, nyommentes
	18-20 óra, teljes kiszáradás
Javasolt rétegvastagság	50-80 µm nedvesen
	20-40 µm szárazon
EU határérték a VOC-tartalomra (2004/42/EK irányelv)	A/e kategória, VB: Maximum VOC 130 g/l VOC tartalom < 130 g/l
20°C-on mért adatok.	

Figyelmeztetések

- **A termék szintetikus polimer mikrorészecskéket (SPM) tartalmaz.**
- **UTASÍTÁSOK A SZINTETIKUS POLIMER MIKORÉSZECSKÉK KÖRNYEZETBE JUTÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE**
- **A 2023/2055 (EU) rendelet értelmében az alábbi eljárásokat kövesse a környezetbe jutásuk elkerülése érdekében.**
- Használat és alkalmazás alatt kerülje a termék véletlen kiömlését a talajra, csatornába és háztartási lefolyókba. A terméket kizárólag a kezelendő részekre vigye fel.
- Az esetleg megmaradt terméket légmentesen zárja le az eredeti csomagolásban. A terméket/tartályt az országban hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha szeretné ismét használni azokat az eszközöket, amelyekkel a terméket felviszi, a környezetbarát tisztításhoz ezeket a lépéseket kövesse.
- Az eszközök tisztításához használt vizet, oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket NEM SZABAD a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni.
- Távolítsa el a terméket, amennyit csak lehet a használt eszközökről.
- Áztassa az eszközöket meleg vízben vagy oldószerekben legalább pár órán át, majd vegye ki őket a tárolóból.
- Engedje a vizet elpárologni a vödörből és hagyja megszáradni az eszközöket. Az oldószerek termékek esetén, zárja le a tartályt. Ne juttassa a terméket a környezetbe, és ne öntse a háztartási lefolyókba.
- Adja át a termékmaradékot/mosóvizet/oldószert vagy hígítót tartalmazó tárolóedényt a hulladékgyűjtő központnak, az országos szabályozásnak megfelelően.
- Tapasztalt felhasználónak ajánlott termék
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Használat alatt, jól szellőztesse ki a helyiségeket, a szerszámok tisztítására vizet használjon.
- A fa nedvességtartalma legfeljebb 15% lehet.
- A felület és a környezet hőmérséklete + 5°C és 35°C között legyen.
- A magas környezeti páratartalom és a túlzott vastagság jelentősen késleltetheti a felhordott film kikeményedését.
- Kültéri felhordásnál legalább 24 óráig, de legalább a teljes kiszáradásig védeni kell a felületet az esőtől.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon kapható nyersanyagok változékonysága, továbbá a termék színezése miatt a feltüntetett értékek, a szín és az elért esztétikai hatások kis mértékben eltérhetnek. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.