

0590 KUBO HT

ADESIVO-RASANTE A BASE CEMENTIZIA PER
SISTEMA CAPPOTTO IMPAENERGY



Vantaggi

→ Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno

Descrizione e Impiego

Collante fibrato a base di cemento per incollare e rasare pannelli isolanti in EPS e lana minerale; viene utilizzato inoltre per annegare reti di armatura.

Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere libero da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

Applicazione

Aggiungere 5,8-6,4 litri di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg di KUBO HT e mescolare con agitatore meccanico fino ad ottenere la consistenza desiderata, per un tempo non superiore a 3 minuti.

Lavorare il materiale impastato entro 2 ore.

Per incollare i pannelli, applicare il prodotto a piena superficie o lungo il perimetro e in punti centrali, e disporre gli stessi sfalsati, facendo attenzione che siano perfettamente combacianti fra di loro ed in seguito fissarli meccanicamente mediante tasselli.

Rasare la superficie annegando una rete in fibra di vetro alcali-resistente certificata EAD 040016-00-0404, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm nei punti di giunzione.

Per rasare, applicare il materiale nello spessore di 5-6 mm.

Per applicazioni a macchina si possono utilizzare intonacatrici tipo PFT, TURBOSOL o similari.

La finitura verrà realizzata dopo almeno 2/3 settimane dall'esecuzione della rasatura, applicando un rivestimento acrilico, acril-silossanico, ai silossani o ai silicati, previo specifico fondo fissativo o pigmentato.

Stabilità di stoccaggio

Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a 12 mesi. Teme l'umidità. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Qualità

KUBO HT è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco
Legante	cementizio
Peso specifico della polvere	ca. 1.350 kg/m ³
Acqua di impasto	23,5-25,5 %
Granulometria	< 1,4 mm
Resa per incollare a piena superficie o perimetro e punti centrali	3-6 kg/m ²
Resa per rasare	ca. 1,5 kg/m ² per mm di spessore
Spessore per rasare	5-6 mm
Resistenza a compressione a 28 gg	> 6 N/mm ²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19)	$\mu = 25$ (valore misurato)
Assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)	W2
Conducibilità termica (EN 1745)	$\lambda = 0,71$ W/m·K (valore tabulato)
Conforme alla Norma UNI EN 998-1	GP-CSIV-W2
Reazione al fuoco	A1

Avvertenze

- L'adesivo fresco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione.
- Le acque di lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/acque di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Una temperatura di +5°C viene consigliata come valore minimo per l'applicazione e per il buon indurimento dell'adesivo; al di sotto di tale valore la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0°C il prodotto ancora fresco o non indurito sarebbe esposto all'azione disagregatrice del gelo.
- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- KUBO HT deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.