


0625 RUBBER STOP AMIANTO

INCAPSULANTE PER CEMENTO AMIANTO



Vantaggi

→ Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno

Descrizione e Impiego

RUBBER STOP AMIANTO è un prodotto verniciante inertizzante formulato con resine elastomeriche in dispersione acquosa che hanno come principale caratteristica un'elevata flessibilità; esso consente una discreta diffusione del vapore acqueo, e offre un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici.

RUBBER STOP AMIANTO è adatto come incapsulante per superfici di manufatti in cemento amianto; risulta idoneo come rivestimento di tipo A, B, C (vedi D.M. 20 agosto 1999, G.U. del 22/10/1999) come da certificazione rilasciata dal Centro Politecnico di Ricerche ISTITUTO GIORDANO SPA (Ente riconosciuto ed autorizzato dal Ministero degli Interni). Le composizioni e gli spessori certificati sono i seguenti:

Rivestimento di tipo A - a vista per esterno (Certificato di Prova n° 143022 del 27/11/2000): è utilizzato per l'incapsulamento di manufatti in cemento amianto esposti agli agenti atmosferici. Due strati di RUBBER STOP AMIANTO di colore contrastante: spessore totale secco di 305-310 µm.

Rivestimento di tipo B - a vista per interno (Certificato di Prova n° 143023 del 27/11/2000): è utilizzato per l'incapsulamento di manufatti in cemento amianto situati all'interno "integri ma suscettibili di danneggiamento" o "già danneggiati". Due strati di RUBBER STOP AMIANTO di colore contrastante: spessore totale secco di 250-255 µm.

Rivestimento di tipo C - non a vista (Certificato di Prova n° 143024 del 27/11/2000): è utilizzato quando come metodo di bonifica è stato scelto il confinamento, ossia la ricopertura del manufatto con materiale esente da amianto. Il rivestimento incapsulante impedisce il rilascio di fibre all'interno del confinamento. Uno strato di RUBBER STOP AMIANTO: spessore totale secco di 200-205 µm.

Rivestimento di tipo D - ausiliario (Attestato di conformità del 19/02/2014 - GFC CHIMICA): è utilizzato per proteggere il manufatto con l'unico scopo di evitare la dispersione di fibre durante gli interventi di rimozione o di smaltimento di materiali contenenti amianto. Strato di colore contrastante con quello del supporto.

Consigliamo di applicare uno strato di POLY VA cod. 0003 tinteggiato con 1-2% di pasta colorante all-acqua rosso ossido serie 0920 e diluito 1:3 con acqua (vedi Scheda Tecnica di riferimento POLY VA cod. 0003).

Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

Preparazione del supporto

Eseguire un trattamento con uno strato di fissativo-isolante al solvente CLIM-O-PAINT PRO cod. 1004 pronto all'uso; dopo 2-3 ore applicare uno strato di RUBBER STOP AMIANTO diluito con il 5% massimo di acqua.

Dopo essiccazione procedere con l'applicazione del secondo strato di RUBBER STOP AMIANTO con la stessa diluizione.

Applicazione

Metodo applicativo:

- pennello
- rullo
- spruzzo
- airless

Preparazione del prodotto:

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

Riverniciabile:

Attendere 8-10 ore tra le due applicazioni.

Stabilità di stoccaggio

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra +5°C e +35°C.

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 24 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco e grigio
Natura del legante	elastomeri acrilici in dispersione
Aspetto del film secco	satinato
Peso specifico	1,38 kg/l ($\pm 0,03$)
Viscosità	20000 - 30000 mPa.s Brookfield RVT
Essiccazione ad aria (20°C)	30 minuti, fuori polvere
	2 ore, al tatto
	8 ore, in profondità
Permeabilità all'acqua	classe III (bassa), $W < 0,1 \text{ kg(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ UNI EN 1062-3
Permeabilità al vapor acqueo	classe II (media), da 0,14 a 1,4 Sd(m) UNI EN ISO 7783-2
Resa pratica indicativa *	circa 3,6 m ² /l per uno spessore secco di 200 µm
Consumo	0,380 Kg/m ² = 0,280 l/m ² per uno spessore secco di 200 µm
Valore limite UE per il contenuto di COV (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/i, BA: COV massimo 140 g/l COV prodotto < 140 g/l
Classificazione AFNOR NF T 36-005	Famiglia I - Categoria 7b2
* La resa è calcolata allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.	
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

Spessori consigliati come incapsulante	
	Spessori
Rivestimento tipo A	circa 300 µm secchi pari a circa 440 µm di RUBBER STOP AMIANTO diluito con il 5% di acqua
Rivestimento tipo B	circa 250 µm secchi pari a circa 370 µm di RUBBER STOP AMIANTO diluito con il 5% di acqua
Rivestimento tipo C	circa 200 µm secchi pari a circa 300 µm di RUBBER STOP AMIANTO diluito con il 5% di acqua

	Consumi	Resa
Rivestimento tipo A	circa 0,420 l/m ²	circa 2,4 m ² /l
Rivestimento tipo B	circa 0,350 l/m ²	circa 2,8 m ² /l
Rivestimento tipo C	circa 0,280 l/m ²	circa 3,6 m ² /l

Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- I solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/diluyente o solvente di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.
- Indossare guanti e indumenti protettivi e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/ utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%.

Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore, e comunque fino a completa essiccazione.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.