

0590 KUBO HT

ADEZIV DE NETEZIRE PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU
SISTEM IMPAENERGY PENTRU TERMOIZOLARE
EXTERIOARĂ CU TENCUIALĂ



Avantaje

→ Produsul respectă cerințele CAM 2025 pentru utilizare în exterior

Descriere și utilizare

Adeziv fibrat pe bază de ciment pentru lipirea și finisarea panourilor izolante din EPS și vată minerală; este, de asemenea, utilizat pentru înglobarea plaselor de armare.

Produsul respectă, de asemenea, cerințele de acordare a premiului conform Decretului Ministerial din 24 noiembrie 2025 (CAM 2025 Edilizia): companie certificată ISO 14001.

Pregătire a suportului

Suportul nu trebuie să conțină praf, murdărie etc. Eventualele urme de ulei, grăsimi, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.

Aplicarea

Adăugați 5,8–6,4 litri de apă curată pentru fiecare sac de 25 kg de KUBO HT și amestecați cu agitator mecanic până la obținerea consistenței dorite, fără a depăși 3 minute.

Utilizați amestecul în decurs de 2 ore.

Pentru lipirea panourilor, aplicați produsul pe suprafața completă sau de-a lungul perimetrului și în puncte centrale, apoi dispuneți panourile în mod asimetric, având grijă să se potrivească perfect unele cu altele; în final, fixați-le mecanic cu dibluri.

Neteziți suprafața îngropând o plasă de fibră de sticlă rezistentă la alcalii cu certificare EAD 040016-00-0404, având grijă să o suprapuneți cu cel puțin 10 cm în punctele de îmbinare.

Pentru a acoperi stratul grunjos, aplicați materialul într-o grosime de 5-6 mm.

Pentru aplicații cu mașini, se pot utiliza mașini de tencuit precum PFT, TURBOSOL sau similare.

Finisajul va fi realizat după cel puțin 2/3 săptămâni de la executarea stratului de finisaj, prin aplicarea unui strat acrilic, acril-siloxanic, pe bază de siloxani sau silicați, după aplicarea prealabilă a unui grund de amorsare specific sau pigmentat.

Stabilitatea de stocare

Pastrati la loc uscat pentru o perioada de maxim 12 luni. Produsul se teme de umiditate. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

KUBO HT este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Caratteristiche tecniche

Culoare	alb
Liant	cimentic
Greutatea specifica a prafului	aprox. 1.350 kg/m ³
Apa de amestec	23,5-25,5 %
Granulometrie	< 1,4 mm
Randament pentru lipire pe toată suprafața sau puncte perimetrale și centrale	3-6 kg/m ²
Rată de acoperire pentru netezire	aprox. 1,5 kg/m ² pe mm de grosime
Grosime de netezire	5-6 mm
Resistența la compresiune la 28 zile	> 6 N/mm ²
Factor de rezistență la difuzia vaporilor (EN 1015-19)	$\mu = 25$ (valoare măsurată)
Absorbție a apei prin capilaritate (EN 1015-18)	W2
Conductivitate termică (EN 1745)	$\lambda = 0,71$ W/m·K (valoare tabelară)
În conformitate cu standardul EN 998-1	GP-CSIV-W2
Reacție la foc	A1

Avertismente

- Adezivul proaspăt trebuie protejat de ger și de o uscare rapidă.
- Apa de spălare a uneltelor și eventualele reziduuri de produs nu trebuie deversate în mediu sau aruncate în rețeaua de canalizare. Eliminarea recipientului/produsului/apelor de spălare trebuie făcută conform reglementărilor naționale.
- Se recomandă o temperatură minimă de +5°C pentru buna aplicare și întărire a adezivului. La o temperatură mai mică, produsul ar face priză deosebit de lent, iar sub 0°C, produsul, încă proaspăt și neîntărit, ar fi supus acțiunii perturbatoare a gerului.
- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- KUBO HT trebuie să fie utilizat în stare originală fără a adăuga alte materiale.

Datele menționate mai sus servesc la simplificarea utilizării produselor de către clienții noștri, dar nu implică nicio responsabilitate din partea IMPA S.p.A. pentru aplicațiile care nu se află sub controlul său. Pentru mai multe informații tehnice sau pentru cicluri specifice și/sau aplicații speciale, contactați DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ al societății noastre, assistenza.tecnica@impa.it.