



1110 SMALTO PER PISCINE

SMALTO ALLA CLOROGOMMA



Vantaggi

- Monocomponente
- Applicabile su vari supporti
- Elevata resistenza agli acidi e agli alcali

Descrizione e Impiego

Smalto alla clorogomma particolarmente indicato per resistere agli acidi, agli alcali ed all'azione degradante degli agenti atmosferici.

Si applica indifferentemente su cemento, malta, mattoni, ferro e vecchie verniciature stabili.

Per la natura del legante, il film applicato, se esposto agli agenti atmosferici, tende ad ingiallire e a sfarinare perdendo la brillantezza originale. Ciò nonostante conserva inalterate nel tempo le sue caratteristiche di resistenza.

Adatto per la verniciatura di piscine e pavimentazioni in cemento, impianti chimici ed in tutti gli ambienti soggetti all'azione di prodotti corrosivi.

Preparazione del supporto

SU FERRO:

- Sabbiare o comunque pulire meccanicamente a fondo la superficie. Applicare il FONDO EPOX cod. 1806 seguito da una o due mani di SMALTO PER PISCINE con un intervallo di 8-12 ore.

SU CEMENTO:

- Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). Asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze mediante idrosabbatura oppure raschiatura e decapaggio chimico. Impregnare il cemento con lo SMALTO PER PISCINE diluito 1 : 1 con DILUENTE PER CLOROGOMMA cod. 1609 e poi continuare con l'applicazione di una o due mani di smalto diluito come sotto specificato.

Applicazione

Metodo applicativo:

- rullo
- pennello

Preparazione del prodotto:

- Mescolare bene il prodotto fino a completa omogeneizzazione prima dell'utilizzo.
- Diluire con 1609 DILUENTE PER CLOROGOMMA al 15-20%

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 12 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	BIANCO, CREMA RAL 9001, VERDE RAL 6027, BLU CIELO
Natura del legante	clorocaucciù
Aspetto del film secco	lucido - 70 gloss (Gardner 60°)
Residuo secco in peso	66% ($\pm 0,5$)
Peso specifico	1,42 kg/l ($\pm 0,03$)
Viscosità	2000-3000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
Spessori consigliati	180-200 μ m umidi (~ 100 μ m secchi)
Resa pratica indicativa *	3-4 m ² /l (2 strati)
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	15-20 minuti, fuori polvere
	4 ore, al tatto
	24 ore, in profondità
* La resa è calcolata in base allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.	
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C su prodotto bianco.	

Avvertenze

- **Il prodotto contiene microparticelle di polimeri sintetici (SPM).**
- **ISTRUZIONI PER PREVENIRE I RILASCI DI MICROPARTICELLE DI POLIMERI SINTETICI NELL'AMBIENTE**
- **Ai sensi del regolamento (EU) 2023/2055, seguire le seguenti procedure per evitare il rilascio nell'ambiente.**
- Durante l'utilizzo e l'applicazione evitare rilasci accidentali del prodotto sul suolo, nelle fognature e negli scarichi domestici. Applicare il prodotto esclusivamente sulle parti da trattare.
- Conservare l'eventuale rimanenza di prodotto chiudendo ermeticamente la confezione originale. Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Se vuoi riutilizzare gli strumenti con cui applichi il prodotto segui questi step per pulirli nel rispetto dell'ambiente.
- Le acque, i solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto **NON DEVONO** essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici.
- Rimuovere quanto più prodotto possibile dagli strumenti utilizzati.
- Lasciare gli strumenti in ammollo in acqua calda o nel solvente per almeno un paio d'ore e poi estrarli dal contenitore.
- Lasciar evaporare l'acqua dal secchio e lasciar asciugare gli attrezzi. Per i prodotti al solvente, chiudere il contenitore. Non disperdere il prodotto nell'ambiente e non gettarlo negli scarichi domestici.
- Conferire al centro di raccolta rifiuti il contenitore con i residui di prodotto/acqua di lavaggio/solvente o diluente di lavaggio, in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Solo per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Qualora si utilizzi il prodotto colorato, oppure con riproduzione a tintometro, è consigliato l'uso dello stesso numero di lotto, in quanto a causa della natura del prodotto ci potrebbero essere degli scostamenti di tinta tra diversi batch.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore, e comunque fino a completa essiccazione.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.