

1818 POLIURETANICO EXTRA LUCIDO

FINITION POLYURÉTHANE À DEUX COMPOSANTS



Deux composants



Au pistolet

Description et application

Finition polyurethane brillante à base de résine polyester et de composé isocyanique. Il est indiqué pour des cycles de peinture qui demandent une brillance élevée et une bonne résistance à l'extérieur. Produit aussi indiqué pour le secteur nautique. Le produit peut être coloré en utilisant le système à teinter ADVANCE HT.

Préparation du support

SURFACES FERREUSES:

- Enlever toute trace de rouille, calamine, graisse et humidité par sablage de degré SA2.5, ou bien effectuer un nettoyage mécanique suivi d'un dégraissage avec solvant.
- Appliquer après FONDO R.E. série 1827 ou FONDO EPOX série 1806.

TÔLE GALVANISÉE

- Nettoyer soigneusement le support de laitiers et de l'oxydation, dégraisser parfaitement avec des solvants organiques et appliquer FONDO EPOX série 1806.

ALUMINIUM ET ALLIAGES LEGERS:

- Chromatage ou phosphochromatage, en alternative poncer légèrement et dégraisser avec solvants organiques. Appliquer après FONDO EPOX série 1806.

Mise en œuvre

Méthode d'application:

- pulvérisation à l'air: utiliser gicleur Ø 1,2-1,5 mm et pression de 3-4 bar.
- airmix: ne pas diluer, buse Ø 0,009", pression de sortie du produit 130 – 140 bar, pression d'air auxiliaire 2,5 –3,0 bar

Préparation du produit:

Mélanger soigneusement le produit jusqu'à couleur et consistance uniformes.

Ajouter après le durcisseur approprié, dans le rapport ci-dessous indiqué:

	En poids	En volumer
PRODUIT 1818 POLIURETANICO EXTRA LUCIDO	100	100
DURCISSEUR 1873 INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE ou 1882 INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE RAPIDO	50	55
DILUANT 1611 DILUENTE EXTRA PU ou 1653 DILUENTE PER ACRILICI ou 1624 DILUENTE LENTO UNIVERSALE IND	max 5	max 5

Épaisseurs conseillées:

40-50 µm secs, avec un temps de reprise de 5 ÷ 10 minutes entre les couches.

Préparation des opacités intermédiaires:

Pour obtenir des opacités intermédiaires, vous pouvez mélanger le produit avec CONVERTER POLIURETANICO EXTRA LUCIDO code 18180000 selon le tableau suivant:

TABEAU D'OPACITÉ INTERMÉDIAIRE AVEC 1818	95 gloss	70-80 gloss	50-60 gloss	20-30 gloss	5-10 gloss
18180000 CONVERTER PU EXTRA LUCIDO	100	30	20	10	0
18440000 CONVERTER PU OPACO HT	0	70	80	90	100
1873 INDURITORE	50	30	30	25	25

Les pourcentages de 1844 et 1818 se réfèrent aux convertisseurs qui ne sont pas encore colorés et sont exprimés en poids.

La quantité de durcisseur 1873 se réfère au convertisseur coloré et elle est exprimée en poids.

Les degrés d'opacité, intermédiaires, obtenus avec les mélanges des convertisseurs sont indicatifs car ils peuvent varier en fonction de la teinte, de l'épaisseur et de la vitesse de séchage.

Stabilité de stockage

Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 12 mois. Vérifiez la durée de vie du produit en vous référant au lot de production indiqué sur l'emballage. Le numéro de lot est composé de huit caractères numériques dont les quatre premiers chiffres identifient l'année et le mois de production. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques techniques

Couleur	voir liste
Aspect du film sec	brillant
Type du produit	bicomposant
Pot-life	4 heures. A températures supérieures le temps d'utilisation se réduit sensiblement.
Viscosité **	80-110 sec. coupe ISO-DIN 6
Rendement pratique indicatif *	5-6 m²/kg (2 couches)
Séchage à l'air (20°C - 65% H.R.)	20-30 minutes, hors poussière
	5-6 ore, au toucher
	24 heures. en profondeur
Séchage au four (60°C)	5-10 minutes, flash off
	30-60 minutes, sec à coeur
Résistance chimique maximale	après 7 jours
Classification AFNOR NF T 36-005	Famille I - Catégorie 6c
* Le rendement est calculé pour l'épaisseur conseillée sur des surfaces planes et régulières.	
** Peut changer selon la couleur.	
Les données sont mesurées à une température de 20 °C.	

Recommandations

- Pendant l'application il est conseillable de suivre les épaisseurs indiquées pour chaque couche. Dans le cas contraire et surtout avec des températures élevées ils pourraient se former des petits points sur la surface.
- Ne pas appliquer le produit qui a dépassé le temps de pot-life indiqué, parce que le film qui se forme pourrait avoir une mauvaise adhésion au support.
- Réservé aux utilisateurs industriels.
- Produit pour usage non réglementé par la Directive 2004/42/EC.
- Les fiches de sécurité des produits indiqués doivent toujours être consultées.
- Les solvants ou les diluants utilisés pour le lavage des outils et les éventuels résidus de produits ne doivent pas être rejetés dans l'environnement ou dans les égouts domestiques. La mise au rebut du récipient/produit/diluant ou solvant de lavage doit être effectuée conformément à la réglementation nationale.
- Il est conseillé de prélever complètement d'un même lot la quantité nécessaire pour l'exécution du travail.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières disponibles sur le marché, ainsi que de la peinture du produit, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées, à la couleur et aux effets esthétiques obtenus. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE e-mail assistenza.technica@impa.it.