

1539 BUMPER PAINT TX

TINTA TEXTURADA MONOCOMPONENTE, SEMI-MATE, PARA PÁRA-CHOQUES E FAIXAS LATERAIS DE PLÁSTICO



Vantagens

→ Produto de acabamento de uma única demão

Descrição e aplicações

Produto de pintura texturada monocomponente. Caracterizada pela secagem rápida, alta aderência, ótima resistência à intempérie e às lavagens externas. De aspecto semi-mate como os pára-choques originais.

Pode ser utilizado como produto de acabamento de uma única demão. Repintável.

De ótima aderência sobre a maioria das peças plásticas utilizadas no fabrico dos pára-choques das viaturas (polipropileno, policarbonato, ABS, Pócan, Xenoy, poliuretano rígido, poliéster reforçado com fibras de vidro etc., com exceção apenas do polietileno e das misturas que o contêm).

Preparação do suporte

A superfície a ser tratada deve estar seca, limpa, sem manchas de óleo ou alcatrão e sem resíduos de barro.

Limpe a peça com um pano embebido em ANTISILICONE cód. 1618 para eliminar resíduos de silicone ou cera de polimento.

Aplicação

Método de aplicação:

- aerógrafo de ar misto: utilize um bico com Ø de 1,6-1,8 mm e uma pressão de 2-2,5 bar

Preparação do produto:

Misture até a cor e a consistência ficarem uniformes.

Diluição:

- Adicione 1616 DILUENTE PER NITRO ANTINEBBIA 0 - 10%.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 24 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Características Técnicas

Cor	veja tabela de preços
Natureza do ligante	mistura de resinas alquídicas e acrílicas
Peso específico	Viscosidade de aplicação**
Viscosidade pronta a usar/de aplicação **	20 - 25 taça FORD 4
Brilho	acetinado
Espessuras recomendadas	50-100 µm secas. Não é necessário aplicar com espessura grossa.
Rendimento prático indicativo *	3-5 m²/l de acordo com a espessura aplicada.
Secagem ao ar (20°C - 65% HR) com espessuras de 80 a 100 µm	30 minutos, ao toque
	8 horas, em profundidade
Repintável	após 4-6 horas
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV máximo 840 g/l Produto COV < 840 g/l
Classificação AFNOR NF T 36-005	Família I - Categoria 4a/7b1
*O rendimento é calculado segundo a espessura recomendada em superfícies planas e regulares.	
**Pode sofrer alteração de acordo com a cor.	
Os dados são medidos à temperatura de 20°C.	

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.tecnica@impa.it.