

## 0720 VERNICE PARQUETS HYDRO LUCIDA

VERNICE LUCIDA PER PARQUETS ALL'ACQUA



Edilizia



Interno/Esterno



Rullo



Teme il gelo



Base acqua



Pennello



Spruzzo

### Vantaggi

- Aspetto lucido
- Elevata durezza e resistenza al graffio

### Descrizione e Impiego

Vernice trasparente brillante idrodiluibile, di elevata durezza e resistenza al graffio, indicata per la verniciatura di parquet in legno.

Particolarmente idonea per applicazioni in ambienti chiusi.

### Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da olio e grassi.

**LEGNO NUOVO:**

Applicare una prima mano di vernice opportunamente diluita; dopo 3 ore carteggiare, togliere la polvere e dare una mano ulteriore senza diluizione.

**LEGNO GIÀ VERNICIATO:**

Carteggiare la superficie per rimuovere i precedenti strati di vernice, eliminare la polvere e procedere con l'applicazione della VERNICE PARQUETS HYDRO LUCIDA.

### Applicazione

**Metodo applicativo:**

- pennello
- rullo
- aerografo: usare ugello Ø 1,3-1,5 mm e pressione di 3-4 bar

**Preparazione del prodotto:**

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

**Diluizione:**

5% di acqua per l'impiego a pennello o rullo.

10% di acqua per l'applicazione a spruzzo.

## Stabilità di stoccaggio

**TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.**

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 12 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

## Caratteristiche Tecniche

|                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Colore                                                          | trasparente                                                 |
| Natura del legante                                              | uretanico-acrilico                                          |
| Aspetto del film secco                                          | lucido                                                      |
| Peso specifico                                                  | 1,04 kg/l ( $\pm 0,02$ )                                    |
| Viscosità                                                       | 90-130" Coppa ISO-DIN 6                                     |
| pH                                                              | 7,5-8,5                                                     |
| Resa pratica indicativa                                         | 6-8 m <sup>2</sup> /l con due strati                        |
| Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)                            | 15 minuti, fuori polvere                                    |
|                                                                 | 30 minuti, al tatto                                         |
|                                                                 | 3 ore, in profondità                                        |
| Valore limite UE per il contenuto di VOC (Direttiva 2004/42/CE) | Cat. A/i, BA: COV massimo 140 g/l<br>COV prodotto < 140 g/l |
| I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C                   |                                                             |

## Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Le acque di lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/acque di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Indossare guanti e indumenti protettivi e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Durante l'utilizzo arieggiare bene i locali e per la pulizia degli utensili usare acqua.
- Il legno deve avere umidità massima del 15%.
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%.
- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.
- Elevata umidità ambiente e spessori eccessivi possono ritardare notevolmente l'indurimento del film applicato.
- Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 24 ore, e comunque fino a completa essiccazione.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/ utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail [assistenza.tecnica@impa.it](mailto:assistenza.tecnica@impa.it).