


## 1069 FINISSAGE

ENCHIMENTO FINO MONOCOMPONENTE



Com espátula

### Vantagens

- Para corrigir pequenas imperfeições
- Secagem extremamente rápida

### Descrição e aplicações

Produto à base de resinas alquídicas e nitrocelulose, que se caracteriza por uma secagem extremamente rápida, boa aderência e fácil lixagem.

De pasta muito fina, é especialmente indicado para retocar pequenas imperfeições, marcas de alfinete, porosidade e pequenos riscos.

Após a lixagem com lixa de grão muito fino, pode ser pintado diretamente com esmaltes de acabamento.

### Preparação do suporte

As superfícies a tratar devem estar secas, limpas e sem pó.

### Aplicação

#### Método de aplicação:

Com espátula

#### Modo de aplicação:

O produto vem numa embalagem metálica e está pronto a usar.

Deve ser aplicado com uma espátula em camadas muito finas, exercendo uma ligeira pressão com a espátula para garantir a penetração do estuque nas porosidades profundas.

Nunca aplique camadas muito espessas de uma só vez; se necessário, aplique várias camadas finas sucessivas.

#### Lixável:

Após 15 a 20 minutos, a seco ou a húmido, diretamente com lixa de acabamento.

#### Repintura:

Imediatamente após a lixagem, com qualquer tipo de produto.

### Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 24 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

## Caratteristiche Tecniche

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cor                                                              | cinza                                                      |
| Peso específico                                                  | 1,66 kg/l ( $\pm 0,02$ )                                   |
| Viscosidade                                                      | 110000-130000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 7                  |
| Secagem ao ar (20°C - 65% UR)<br>com uma espessura de 30 $\mu$ m | 5 minutos, sem poeira                                      |
|                                                                  | 15 minutos, profundo                                       |
| Valor limite UE para o conteúdo de COV<br>(Diretiva 2004/42/CE)  | Categoria B/c: COV máximo 540 g/l<br>COV produto < 540 g/l |
| Os dados são medidos à temperatura de 20°C                       |                                                            |

## Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail [assistenza.tecnica@impa.it](mailto:assistenza.tecnica@impa.it).