

1817 ACRIL-URETANICO LUCIDO

AKRIL-URETÁN FEDŐBEVONAT



Iparr



Kétkomponensű



Permet

Leírás és használat

Akril-poliészter gyanta alapanyagú és izocianátos adalékanyag hozzáadásával készült fényes fedőlakk. Olyan bevonatrendszerekhez javasolt, amikor magas esztétikai hatásra és maximális kültéri ellenállásra van szükség. Az ADVANCE HT színkeverő rendszerrel színezhető.

Felületelőkészítés

VASFELÜLET

- Gondosan el kell távolítani mindenféle rozsdá-, gálma-, zsír és nedvességnymot SA2,5 fokozatú homokszórással, vagy gondos mechanikai tisztítással, majd oldószeres zsírtalanítást kell végezni.
- Ezt követően a 1827. cikksz. FONDO R.E. vagy a 1806. cikksz. FONDO EPOX termékkel bevonni.

HORGANYZOTT LEMEZ:

- Mindenféle idegen salaktól és oxidálódástól gondosan meg kell tisztítani. Szerves oldószerekkel tökéletesen zsírtalanítani kell, és a 1806. cikksz. FONDO EPOX-szal kell bevonni.

ALUMÍNÍUM ÉS KÖNNYŰÖTVÖZET:

- Krómozás ill. foszforkrómozás. Vagy könnyű csiszolást követő szerves oldószerekkel történő zsírtalanítás. Majd a 1806. cikksz. FONDO EPOX felhordása.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- levegőporlasztásos szórás 1,2-1,5 mm átmérőjű fúvókával és 3-4 bar nyomás mellett.

A termék elkészítése:

A terméket gondosan addig kell keverni amíg egységes állagot és színt kap. Majd az alábbi arányban bekeverni:

	súlyban
TERMÉK 1817 ACRIL-URETANICO LUCIDO	100
EDZŐ 1873 INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE vagy 1882 INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE RAPIDO	50
HÍGÍTÓ 1653 DILUENTE PER ACRILICI vagy 1611 DILUENTE EXTRA PU vagy 1624 DILUENTE LENTO UNIVERSALE IND	max 5

Javasolt rétegvastagság:

40-50 µm szárazon, 5-10 perces időközzel a két réteg között.

Tárolási stabilitás

A termék 18 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	színválaszték szerint
Száraz filmréteg megjelenése	fényes
Csillogás	> 90 gloss (Gardner 60°)
Terméktípus	kétkomponensű
Fazékidő	4 óra. A hőmérséklet növelésével a fazékidő jelentősen csökken.
Viszkozitás **	90-150" Coppa ISO-DIN 6
Felhordási mennyiség *	5-6 m ² /kg két rétegben
Száradási idő levegőn (20°C - 65% RH)	30-40 perc, pormentes
	5-6 óra, fogásbiztos
	24 óra, teljes kikeményedés
Kemencés száradás (60-65° C)	5-10 perc, zsugorodás
	60 perc, teljes kikeményedés
Max. vegyi ellenállás	7 nap múlva
* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.	
** Színtől függően változik.	
20°C-on mért adatok.	

Figyelmeztetések

- Minden réteg felhordásánál be kell tartani a javasolt vastagságot. Ha ez nem így van, és különösen magas környezeti hőmérsékleten, könnyen pontocskák képződhetnek a festett felületen.
- A megjelölt fazékidőn túl nem szabad a terméket felhasználni, mert a felületi tapadás nem lesz megfelelő.
- Kizárólag ipari felhasználásra.
- Kizárólag a 2004/42/EK irányelv által nem korlátozott felhasználásra
- Mindig olvassa el a feltüntetett termékek biztonsági adatlapját.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy higítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt higító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon kapható nyersanyagok változékonysága, továbbá a termék színezése miatt a feltüntetett értékek, a szín és az elért esztétikai hatások kis mértékben eltérhetnek. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.